

HESKINS

SOLUTIONS ANTIDEREPAENTES

mail@heskins.fr

www.heskins.fr

23/04/2024

H3408S Fiche Technique Cushion Grip

Sujet	Résultat
Composants	PU51% Polyester 49%
Couleur	Grise
Base adhésive	Acrylique
Épaisseur	1 mm
Virage initial	Boule 20
Poids appliqué	641 g/m ²
180 Adhésion de la peau	1,5 kg/po
Puissance de maintien 25 C	1 dans 1.0kg > 24 heures
Plage de température	-10 C ~ 80 C
Force de rupture	10 kg/cm ²
Stoll d'abrasion	800 cycles
Élongation	Sans PET : 10 % Avec PET : 5 %

Coefficient de frottement

Tester	Résultat de l'essai de surface sèche	Résultat de l'essai sur surface humide	Test Standard
Pendule (PTV)	1.02	0.71	EN 13036-4

Les essais ont été effectués dans un laboratoire d'essai de frottement indépendant reconnu et des copies de certificats sont disponibles sur demande.

Résultats des tests LRV

SKU/Couleur	RAL	Pantone	Av. LRV	Gamme
H3408S/Grey	7046	431 U	20.3	2

La procédure de test suit la méthode d'essai interne WW22 de Lucideon et est conforme aux exigences de BS.8493:2008+A1:2010.

Toutes les données ci-dessus sont pour la référence seulement.

©Heskins Ltd 1997-2024

