

# HESKINS

SOLUTIONS ANTIDEREPANTES

[mail@heskins.fr](mailto:mail@heskins.fr)

[www.heskins.fr](http://www.heskins.fr)

23/04/2024

## H3415 Fiche Technique Produits A Haute Résistance

Sujet	Résultat
Composition	Dessus en PVC et base en PET
Type d'adhésif	Acrylique solvant
Épaisseur totale (mm)	1,3 mm
Boucle de serrage (kg/25,4 mm)	6.23
Cohésion (minutes/25oC)	2812↑
Adhésion de peau à l'acier inoxydable (N/25 mm – 20 minutes de temps d'attente)	31,2 (AF) FINAT FTMI
Adhésion de peau à l'acier inoxydable (N/25mm – Temps de pose 24 heures)	34,6 (AF) FINAT FTMI
Plage de température	-30 oC ~ 80 oC
Taille maximale du rouleau	1371mm x 100m
Durée de vie (mois)	12 à 24

### Résultats des tests LRV

UGS (couleur)	RAL	Pantone	Av. LRV	Gamme
H3415N (noir)	9004	Black U	0.5	I
H3415Y (jaune)	1023	108 U	44.5	I
H3415S (gris)	7046	425 U	5.8	I
H3415T (Clair)	Transparent	Transparent	47.5	12
H3415W (blanc)	9003	705 U	78.5	I

### Coefficient de frottement

Tester	Résultat de l'essai de surface sèche	Résultat de l'essai sur surface humide
--------	--------------------------------------	--



<b>EN16165:2021</b> <b>Valeur de test du pendule</b> <b>(PTV)</b>	0.95	0.6
<b>DIN51130</b>	R10	
<b>NFSI</b>	Traction élevée	

Les tests ci-dessus ont été effectués conformément à Pendulum, les tests ont été réalisés dans un laboratoire d'essai de friction indépendant reconnu et des copies de certificats sont disponibles sur demande. Le pendule est un test dynamique, pour les tests statiques nous avons également des résultats ASTM C 1028-96.

Toutes les données ci-dessus sont pour la référence seulement.

©Heskins Ltd 1997-2024

