

# HESKINS

SOLUTIONS ANTIDEREPANTES

[mail@heskins.fr](mailto:mail@heskins.fr)

[www.heskins.fr](http://www.heskins.fr)

23/04/2024

## H3418 Fiche Technique Bande De Poignée De Main Courante

Sujet	Résultat
Composition	Dessus en PVC et base en PET
Épaisseur totale appliquée	1,11 mm
Épaisseur de l'adhésif	0,1 mm
Épaisseur de matériau	0,8 mm
Épaisseur totale	0,9 mm
Type d'adhésif	Acrylique solvant
Boucle de collage (25,4 mm/kg)	6.25
Cohésion (minutes/25oC)	2812↑
Adhérence à l'acier (kg/25,4 mm)	5.716
Taille maximale du rouleau de production	1370 mm x 100 m
Durée de vie (mois)	24

### Résultats des tests LRV

UGS (couleur)	RAL	Pantone	Av. LRV	Gamme
H3418 (Noir)	7021	Black U	1	2

### Coefficient de frottement

	Résultat de l'essai de surface sèche	Résultat de l'essai sur surface humide
H3418	92	25
Rz	59.3	

Les essais ci-dessus ont été effectués selon la méthode du pendule CTIOA à l'aide d'un curseur en caoutchouc quatre S, les essais ont été réalisés dans un laboratoire d'essai de friction indépendant reconnu, Des certificats et copies sont disponibles sur demande. Le CTIOA est un test dynamique, pour les tests statiques nous avons également des résultats réalisés via la norme ASTM C 1028-96.

Toutes les données ci-dessus sont pour la référence seulement.

©Heskins Ltd 1997-2024



