HESKINS

SOLUTIONS ANTIDEREPANTES

mail@heskins.fr www.heskins.fr

23/04/2026

H9915 UHB Fiche Technique Ruban de Liaison Forte (1,5mm)

Objet	Résultat	Méthode de test
Adhésif	Acrylique	
Support	Mousse acrylique	
Couleur	Noir	
Épaisseur totale (mm)	1.50 ± 50 µm	ASTM-1000
Doublure de libération	PE rouge	
Taille maximale du rouleau de production	800mmx33m	
Résistance à la traction (gf/cm^2)	6,000	ASTM D-897
Adhésion au pelage (gf/25mm)	4,500	ASTM D-3330
Capacité de maintien	> 24 heure	ASTM D-3654
Résistance au cisaillement dynamique (gf/cm2)	Ava,t 20 minutes ≥ 4,000 Après 24 heures ≥ 6,000	ASTM D1002
Temperature maximum	≥100°C	

Résultats des tests LRV

UGC (Couleur)	RAL	Pantone	Av. LRV	Intervalle
H9915X (Noir)	9004	Noir U	3.5	1.1

Toutes les données ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement.

©Heskins Ltd 1997-2026